

プロロックス SL 950

ProRox SL 950 ALGC

プロロックス SL 950 ALGC

ProRox SL 950 GC

プロロックス SL 950 GC

製品概要

密度 **80 kg / m³**で吸音及び断熱性に優れたボード状の商品です。ダクトの保温・防音・断熱、間仕切壁用、ドア・シャッター等の芯材に使用できます。

利点

- 中間温度までに最適
- 形状の保持
- 幅広い厚さで使用可能
- 主な原材料は玄武岩



ホルムアルデヒド放散特性

F★★★★

製品仕様

外被材	標準密度	厚 さ	寸 法	梱包仕様				JIS規格		国土交通大臣 不燃認定	熱伝導率	熱間収納温度	
	kg/m ³	mm	mm	厚さ(mm)/入数(枚)				梱包形態	A9504		A6301	W/(m・k) 平均温度 70+5.0℃	℃
				25	50	75	100						
――	80	25・50・75・100	605W×910L	16	8	6	4	ポリシュリンクフィルム ※	保温板1号	吸音ボード1号	NM-5162	0.044 以下	600 以上
ALGC								ダンボール		――	NM-8602		
GC										吸音ボード1号			

※ ダンボール梱包も承ります。

製品名

ALGC 貼 : ProRox SL 950 ALGC / GC 貼 : ProRox SL 950 GC